

Topleem Helvetica Edilverputze

Pflege und Reparatur von Lehmverputzen

Pflege: Lehmoberflächen müssen nicht regelmässig gepflegt werden.

Bei stark verschmutzten Oberflächen durch Nikotin, Umwelt-emissionen, Flecken usw., kann mit einem flachen, leicht feuchten Schwamm die ganze Fläche poliert werden.

Reparatur: „Weisse Wolken“ und Striemen ein bis zweimal mit dem Pflanzen- spritzer ansprayen.

Kleine Kratzer und Beschädigungen mit der verwendeten Topleem Mischung behandeln.

Sand aussieben (Teesieb) – Schadenstelle anfeuchten – Topleem anlegen – kurz antrocknen lassen – mit Schwamm verreiben.

Für tiefere Beschädigungen gilt das gleiche wie oben, nur die Topleem Mischung nicht aussieben.

Es ist darauf zu achten, das nur in die Vertiefung Topleem Mischung eingefüllt wird und nicht auf die intakte Wand (Kraterbildung).

Risse in Ecken mit nassem Pinsel Zu Arbeiten. Alle losen Stellen oder Risse sind Grundsätzlich mit dem Schwamm oder dem Pinsel wieder zu verdichten.

Bei Schwundbildung nach dem antrocknen, mit gesiebtem Material nacharbeiten.

Bei Fragen zur Oberflächenbehandlung wenden Sie sich an:

Topleem Helvetica
Oekobaumarkt Bern GmbH
Zentweg 17
CH-3006 Bern
Fon 031 932 17 07
Fax 031 932 17 08
info@topleem-helvetica.ch